

2K Slow

Produit

Colle époxy à deux composants, en seringue double pratique. Durcissement lent, ne coule pas, résistante aux intempéries et au vieillissement.

Domaines d'application

Pour le collage durable de métal, bois, céramique, verre et synthétiques ainsi que pour la réparation efficace de différents éléments synthétiques cassés (thermoplastiques et thermodurcissables). On peut également utiliser 2K Slow pour combler des fissures jusqu'à 2 mm dans diverses pièces. Une fois complètement durcie, il est possible de procéder à d'autres traitements, tels que le ponçage et le perçage.

Application

Humidité du bois	6 % à 12 %
Traitement préalable des surfaces à encoller	Les surfaces doivent être planes, propres, exemptes de poussière et de graisse. Un ponçage mécanique des surfaces à coller donne d'excellents résultats.
Procédure	Dévisser le bouchon et visser fermement la buse mélangeuse. Presser jusqu'à ce que la matière sorte des deux compartiments, puis essuyer l'excédent. Assembler et fixer les éléments.
Nettoyage	Retirer la buse mélangeuse, remettre le bouchon et conserver la seringue double dans un endroit frais et sec.

Données techniques

Base	résine époxy
Couleur	jaunâtre
Masse volumique	1,1 g/ml
Dureté Shore D	75
Viscosité	env. 20 00 mPa·s (à 25 °C)
Temps en pot	env. 30 minutes
Solidité au toucher	1 à 2 heures
Solidité fonctionnelle	4 à 6 heures
Solidité finale	24 heures
Résistance à la température	-50 °C à +80 °C

2K Slow

Conditionnement

Emballage seringue double 25 g

Conservation observer la date de consommation imprimée sur l'emballage (au frais et au sec)

Mesures de précaution

Vous trouverez toutes les informations à propos de la sécurité et de l'élimination de ce produit dans la fiche de données de sécurité.

Stockage

Dans les récipients d'origine bien fermés, dans un endroit sec, entre +15 °C et +25 °C. Protéger du gel.

Remarque

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et aucune prestation de garantie n'existe en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.