

MARMOR + GRANIT FUGENMÖRTEL



Mortier spécial jointoyage pour la réalisation des joints jusqu'à 5 mm de largeur pour les revêtements en pierres naturelles.

Qualité CG 1 selon l'EN 13888.

Caractéristiques du produit

- | Mortier spécial jointoyage pour tous les revêtements en pierres naturelles; sans quartz, ne produit aucune rayure sur les surfaces fragiles.
- | Teinte stable, hydrophobe et résistant au gel.
- | Joints jusqu'à 5 mm de largeur.
- | Teinte assortie à MARMOR + GRANIT SILICON.

Utilisation

Pour réaliser les joints de carrelage en marbre et en pierres naturelles, également pour revêtements céramique avec surface fragile.

À l'intérieur et à l'extérieur, même sous l'eau.



Le granit dans les zones à vivre. Posé avec les produits LUGATO pour le marbre et le granit.

Supports et préparation

Généralités	Avant de réaliser les joints, laisser MARMOR + GRANIT KLEBER sécher pendant 3 heures.
Propriétés du joint	Propre, humidité et profondeur uniformes.
Préparation des joints	Gratter la colle introduite dans les joints.

Mise en œuvre



1 Mélanger la contenance du sac (5 kg) dans env. 1,6 l d'eau propre. Au bout de 5 minutes, mélanger une nouvelle fois.



2 Introduire le mortier de jointoyage à fleur dans les joints à l'aide d'une raclette en caoutchouc ou d'un lisseur à éponge. Racler la matière en excédent.



3 Laisser le mortier sécher, il devient mat. Ensuite, nettoyer avec une éponge humide. Rincer plusieurs fois l'éponge.



4 Polir le revêtement en carrelage avec un chiffon sec dès que le mortier a durci.

Travaux suivants : étanchéifier les joints du bord, d'angles, de jonction et de dilatation au bout de 3 jours avec MARMOR + GRANIT SILICON à l'intérieur.

Caractéristiques du produit

Consommation, rendement en fonction du format des carreaux et de la largeur des joints.

Format des carreaux	Largeur de joint	Consommation	Rendement de 5 kg de MARMOR + GRANIT FUGENMÖRTEL
30,5 x 30,5 x 0,8 cm	2 mm	env. 0,15 kg/m ²	env. 33 m ²
30,5 x 30,5 x 1,0 cm	2 mm	env. 0,25 kg/m ²	env. 20 m ²
30,5 x 30,5 x 1,0 cm	4 mm	env. 0,45 kg/m ²	env. 11 m ²
40,0 x 40,0 x 1,0 cm	4 mm	env. 0,40 kg/m ²	env. 12,5 m ²
30,5 x 61,0 x 1,0 cm	4 mm	env. 0,25 kg/m ²	env. 20 m ²

Temps d'application	1 à 2 heures.
Température de mise en œuvre	5-30 °C.
Praticable	au bout de 24 heures.
Réalisation des joints élastiques	au bout de 3 jours avec le silicone MARMOR + GRANIT SILICON.

Caractéristiques du produit (suite)

Composition	ciment normalisé, agents de charge calcitiques, pigments, agents de traitement organiques, stabilisateurs.
Environnement	très faibles émissions ^{PLUS} (EMICODE EC 1 ^{PLUS R}).
Conditionnement	5 kg.
Durée de stockage	dans son emballage d'origine, pendant env. 18 mois. Stocker au sec.
Teintes	anthracite, gris granit, gris argent.

À noter

- | Sur les panneaux de particules, les balcons, les chapes de chauffage, les façades, utiliser UNIVERSAL-FUGE FLEXIBEL.
- | Les différentes de teinte entre l'étiquette de couleur sur le contenant et le joint une fois durci sont dues aux techniques d'impression.
- | Elles peuvent aussi se produire p. ex. lors de la mise en œuvre, en raison de l'absorption différentes des carreaux et du support. Aucune garantie ne peut être apportée sur ce point.
- | Pour la teinte anthracite, réaliser des essais de joint, car les pigments peuvent se déposer à la surface du revêtement.
- | Sur les supports absorbants, remouiller le mortier de jointoyage au bout de 24 heures.
- | Sous réserve de modifications de teinte.
- | Pour nettoyer le carrelage, utiliser des détergents neutres ou alcalins. L'utilisation fréquente ou prolongée de produits acides attaque les mortiers au ciment.

Sécurité au travail :



Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. À conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux /du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de recyclage pour substances nocives.



GISCODE : ZP1. Contient du ciment de Portland. Réaction fortement alcaline avec l'humidité. Éviter la formation de poussière et les projections de mortier.

Si nécessaire, demander la fiche de données de sécurité ou la télécharger sur le site Internet www.lugato.de en allemand.

Danger

Élimination : recycler l'emballage quand il est vide.

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n'avons aucune influence sur les propriétés de certains bâtiments ni sur l'exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits. Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche ni suite à des conseils donnés oralement.

La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.



Dans l'industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l'adoption d'un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mondial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l'initiative internationale, des milliers d'entreprises et des millions d'employés œuvrent dans ce sens. L'objectif, c'est l'engagement volontaire à dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement. En sa qualité de membre de la fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s'engage au respect de ces objectifs.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander !

Il suffit d'appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222.

Séminaires

En coopération avec ses distributeurs, LUGATO transmet les connaissances pratiques p.ex. pour la pose de carrelage. Pour plus d'informations, consultez www.lugato.de ou bien votre distributeur local pour connaître les prochains ateliers de bricolage.



Simple à faire soi-même

Demandez à votre distributeur la brochure « Simple à faire soi-même ». Sur plus de 160 pages et 1.000 photos, vous apprendrez tout, de la pose du carrelage à l'étanchéification des ouvrages. Toutes les instructions sont présentées simplement avec des photos détaillées.



LUGATO GmbH & Co. KG, D-22885 Barsbüttel,
Service technique, tél. : +49 (0)40 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Version 06/2017

LUGATO
Fürs Leben gemacht