

Rissacryl

MASTIC ACRYLATE

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS ASTUCIEUX

- structuré
- recouvrable
- comble les fissures sur le mur et la façade
- sans solvant
- granuleux

DOMAINES D'APPLICATION

RISSACRYL convient spécialement pour combler les fissures et dommages sur les façades en crépi, murs et joints de Klinker. Les joints et raccords avec faible expansion sur béton, béton cellulaire, crépi, maçonnerie, bois, plâtre, fibres-ciment, volets roulants sont scellés de façon fiable et durable avec RISSACRYL. RISSACRYL peut être parfaitement utilisé pour réparer les parties détériorées (par ex. forages), entre autres enduits décoratifs et papiers peints tissés.

PROPRIÉTÉS

RISSACRYL est une excellente dispersion de résine acrylique, applicable, stable, à un composant, pouvant être appliquée également sur des supports légèrement humides. RISSACRYL, par sa texture granuleuse s'adapte parfaitement aux supports minéraux. RISSACRYL assure une excellente adhérence sur presque tous les supports de construction courants, tels que enduit, maçonnerie, béton, bois, métaux non inoxydables, plastiques (sauf PE, PP, Teflon®, entre autres). RISSACRYL est parfaitement recouvrable selon DIN 52452. Après le processus de durcissement complet, RISSACRYL peut être recouvert.

TRAITEMENT

Le support doit être propre, porteur et exempt de poussière, graisse et autres salissures. Les fissures doivent être grattées, les flancs doivent être nettoyés, exempts de zones écaillées et dépoussiérés. Le support devrait être légèrement mouillé avec de l'eau (ou RISSACRYL dilué). Le produit doit être pressé sur les flancs et lissé avant la pelliculation, à l'aide d'une spatule, entre autres. Pour le lissage, nous recommandons d'utiliser des agents de lissage.

REMARQUE

RISSACRYL est recouvrable selon DIN 52452. Le matériau peut être appliqué par balayage après le durcissement complet, avec des teintes ne contenant aucun pigment organique. La compatibilité avec des peintures à base aqueuse est un fait établi dans la plupart



des cas. En raison de la multitude de systèmes de peinture disponibles sur le marché, nous recommandons cependant de vérifier la compatibilité du mastic et de la peinture ou de demander conseil à nos techniciens d'application. Le contact avec des matériaux bitumeux et plastifiants tels que butyl, EPDM, néoprène, ou contenant du goudron etc., doit être évité. Jusqu'à la pelliculation solide, RISSACRYL doit être protégé de la pluie et de l'humidité.

Notre fiche de données de sécurité donne d'autres renseignements.

MODE DE LIVRAISON

Cartouche de 310 ml N° d'article 30821793
20 pièces par carton

INFORMATIONS ET DONNÉES TECHNIQUES

Base	dispersion acrylique
Viscosité	stable
Poids spéc.	env. 1,70 g/cm ³
Temps de pelliculation (+ 23 °C/50 % humidité relative)	env. 10 à 20 minutes
Durcissement (+ 23 °C/50 % humidité relative)	env. 2 mm/24 h
Dureté SHORE A (4 semaines à + 23 °C/50 % humidité relative)	env. 25
Allongement final	250 %
Résistance à la traction	env. 0,80 N/mm ²
Valeur de dilatation-tension à 100 %	env. 0,40 N/mm ²
Déformation totale autorisée	8 %
Résistance aux températures	env. - 20 °C à + 80 °C
Température de traitement	+ 5 °C bis + 40 °C
Largeur de joint	max. 20 mm
Capacité de stockage	18 mois dans un endroit sec et frais



Avec ces conseils, nous souhaitons vous informer au mieux sur la base de nos essais et expériences. Nous ne pouvons cependant pas garantir le résultat du traitement dans un cas particulier, en raison de la multitude des possibilités d'utilisation et des conditions de stockage et de traitement de nos produits, indépendants de notre volonté. Effectuer vos propres tests. Légères décolorations possibles pour les scellants sous exposition d'UV. Faibles variations de couleurs entre les lots, en fonction de la technique de production. Pour la fidélité absolue des couleurs, aucune garantie n'est donnée. Utiliser un matériau homogène au niveau des lots et lié à l'objet. Notre service de conseil technique et commercial se tient à votre disposition.

La parution de cette fiche technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Édition: 03/17

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

GYSO SA | CH-1023 Crissier
Chemin du Cloalet 20
Tel.: +41 21 637 70 90
crissier@gyso.ch
www.gyso.ch